



Trendige Jacke aus Softshell

3-Lagen-Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.000 g/m²/24h)
Nähte nicht versiegelt
Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung
JN135: 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
JN137: Leicht tailliert
JN135K: Modische, reflektierende Paspel im Vorderteil, Rückenteil und an den Ärmeln

Material: Oberstoff (330 g/m²): 95% Polyester, 5% Elasthan

Herkunftsland: Volksrepublik China

Zolltarifnummer: 62024010

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:



**Men's Softshell
Jacket**
Art-Nr.: JN135



**Ladies'
Softshell Jacket**
Art-Nr.: JN137

Verfügbare Größen

| | M | L | XL | XXL |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht in g | 457 g | 505 g | 525 g | 587 g |
| VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung) | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |

| Maße in cm | M | L | XL | XXL |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Größe | 128,00 | 140,00 | 152,00 | 164,00 |
| 1/2 Oberweite | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm |
| 1/2 Saumweite | 42,00 cm | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm |
| Länge ab Schulter Vorderteil | 52,00 cm | 56,00 cm | 60,00 cm | 64,00 cm |
| Länge ab Schulter Rückenteil | 55,00 cm | 59,00 cm | 63,00 cm | 69,00 cm |
| Ärmel Länge | 44,00 cm | 49,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm |

Verfügbare Farben

black (blackC)
navy (296C)
red (187C)

brown (476C)
off-white (off-white)

carbon (433U)
olive (5743U)



OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig

Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.



Wassersäule ab 1.500 mm

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.