



Junge Softshelljacke mit modischen Details

3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.000 g/m²/24h)
Nähte nicht versiegelt
Stehkragen, abknöpfbare Kapuze
2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
Reißverschluss zur Veredelung
Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe
Ärmelabschluss mit Strickbündchen
JN1077: Leicht tailliert

Material:	Oberstoff (290 g/m²): 100% Polyester
Herkunftsland:	Volksrepublik China
Zolltarifnummer:	61023090

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:



Men's Maritime Jacket
Art-Nr.: JN1078

Verfügbare Größen

	S	M	L	XL	XXL
Gewicht in g	652 g	664 g	670 g	682 g	690 g
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Maße in cm	S	M	L	XL	XXL
1/2 Oberweite	49,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm
1/2 Taillenweite	43,00 cm	47,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm
1/2 Saumweite	49,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm
Länge ab Schulter Vorderteil	64,00 cm	65,00 cm	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm
Länge ab Schulter Rückenteil	66,00 cm	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm	73,00 cm
Ärmel Länge	66,00 cm	67,00 cm	67,00 cm	68,00 cm	68,00 cm

Verfügbare Farben

-  black/black/white (blackC, white)
-  navy/navy/white (296C, white)
-  white/white/navy (whiteC, 296C)
-  irish-green/navy/white (3415C, 296C, whiteC)
-  red/navy/white (199C, 296C, white)
-  nautic-blue/navy/white (293U, 296C, white)
-  sun-yellow/navy/white (116C, 296C, whiteC)



OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig

Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.



Wassersäule ab 1.500 mm

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.