



Elastische, gefütterte Softshelljacke

Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule)
Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h)
Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung
Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung
2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, kleine Ärmeltasche mit Reißverschluss
Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche innen
Regulierbarer Schneefang, Daumenschlupf
Elastische Kordel mit Stopper an Saum und Kapuze
Reißverschluss zur Rückenveredelung
JN1053: Taillierter Schnitt

Material:	Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan
	Futterstoff: 100% Polyester
	Wattierung: 100% Polyester
Herkunftsland:	Volksrepublik China
Zolltarifnummer:	62024090

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:



Ladies' Wintersport Jacket
Art-Nr.: JN1053

Verfügbare Größen

	S	M	L	XL	XXL	3XL
Gewicht in g	1112 g	1142 g	1191 g	1258 g	1289 g	1349 g
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10

Maße in cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 Oberweite	56,00 cm	59,00 cm	62,00 cm	65,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
1/2 Saumweite	54,00 cm	57,00 cm	60,00 cm	63,00 cm	66,00 cm	70,00 cm
Länge ab Schulter Vorderteil	75,00 cm	76,00 cm	77,00 cm	78,00 cm	79,00 cm	82,00 cm
Länge ab Schulter Rückenteil	79,00 cm	80,00 cm	81,00 cm	82,00 cm	83,00 cm	86,00 cm
Ärmel Länge	68,00 cm	69,00 cm	70,00 cm	71,00 cm	72,00 cm	73,00 cm

Verfügbare Farben

- black (blackC)
 navy (296C)
- dark-orange (165C)
 red (200C)
- green (361U)
 yellow (388C)



OEKO-TEX® Stoff

Der Stoff dieses Artikels wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert gem. STANDARD 100 von OEKO-TEX®



Softshell

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig

Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.



Wassersäule ab 1.500 mm

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.