James & Nicholson

JN1097 Ladies' Outdoor Jacket

Giacca softshell ultraleggera adatta a estreme condizioni meteorologiche

Tessuto funzionale con membrana TPU
Antivento e impermeabile (colonna d'acqua 10.000 mm)
Traspirante e permeabile al vapore (5.000 g/m²/24ore)
Cuciture ermetiche, chiusura lampo impermeabile
Cerniera a 2 direzioni
2 tasche laterali con cerniera
Cappuccio regolabile
Forma ergonomica, parte posteriore allungata
JN1097: Taglio leggermente sagomato

Materiale:	Tessuto esterno (130 g/m²): 100% poliestere
Paese di origine:	Volksrepublik China
Nomenclatura doganale:	61023090

Istruzioni per il lavaggio:

Articolo:

Men's Outdoor Jacket
Art-Nr.: **JN1098**

Formati disponibili

	S	M	L	XL	XXL
Peso in g	467 g	474 g	503 g	543 g	562 g
VPE (Pezzi per imballo/ pezzi per cartone	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30

Dimensioni in cm	S	M	L	XL	XXL
1/2 petto	49,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm
1/2 ampiezza della vita	43,00 cm	47,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm
1/2 ampiezza sotto	49,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm
lunghezza parte anteriore dalla spalla	64,00 cm	65,00 cm	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm
lunghezza del parte posteriore dalla spalla	66,00 cm	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm	73,00 cm
lunghezza della manica	64,00 cm	64,00 cm	65,00 cm	65,00 cm	66,00 cm

Colori disponibili

- aqua/acid-yellow (7461C, 382C)
- black/red (blackC, 201C)
- black/silver (blackC, 427U)
- iron-grey/green (432C, 362C)
- iron-grey/yellow (432C, 109C)
- navy/cobalt (296C, 300U)
- spring-green/iron-grey (368C, 432C)

Features

OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell
Il materiale Softshell con membrana TPU è composto da tre strati. La membrana TPU microporosa al centro, rende il materiale allo stesso tempo traspirante e resistente all'acqua e al vento.

Traspirante-Permeabile al vapore acqueo
L'abbigliamento funzionale deve eliminare il sudore alla pelle nel minor tempo possibile e permettere la sua evaporazione. La permeabilità di un materiale viene misurata in grammi per metro quadro in 24 ore (g/m²/24 h). Più alto è questo valore, più permeabile è il tessuto.

Colonna d'acqua 1.500 mm
La capacità di resistere alla pressione dell' acqua, senza far entrare umidità attraverso il materiale, viene indicata in altezza colonna d'acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm.

Cuciture sigillate
Per impedire l'entrata dell'umidità le cuciture ed i fori d'ago vengono sigillate con un nastro. Le cuciture sigillate sono impermeabili al 100%.