

**Giacca a tre strati con molteplici funzioni**

Materiale funzionale a tre strati con membrana in PU
Antivento, traspirante e idrorepellente (5.000 mm colonna d'acqua)
Le cuciture non sono chiuse
Lato interno in microfleece, fodera in rete sul lato anteriore
2 tasche laterali con cerniera
Cerniera sulla schiena
JN135: 1 taschino verticale con cerniera
JN137: Leggermente sciancrata
JN135K: striscia riflettente e fashion sul fronte, sul retro e nelle maniche

Materiale: Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan

Paese di origine: Volksrepublik China

Nomenclatura doganale: 62024010

Istruzioni per il lavaggio:**Articolo:**

Men's Softshell Jacket
Art-Nr.: JN135



Softshell Jacket Junior
Art-Nr.: JN135K

Formati disponibili

	S	M	L	XL	XXL
Peso in g	566 g	609 g	643 g	657 g	708 g
VPE (Pezzi per imballo/ pezzi per cartone)	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10

Dimensioni in cm	S	M	L	XL	XXL
1/2 petto	45,00 cm	49,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	62,00 cm
1/2 ampiezza della vita	43,00 cm	47,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm
1/2 ampiezza sotto	47,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	64,00 cm
lunghezza parte anteriore dalla spalla	60,00 cm	61,00 cm	63,00 cm	65,00 cm	67,00 cm
lunghezza del parte posteriore dalla spalla	64,00 cm	65,00 cm	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm
lunghezza della manica incl. spalla	73,00 cm	74,00 cm	75,00 cm	76,00 cm	77,00 cm

Colori disponibili

 aqua (2925C)	 black (blackC)	 brown (476C)
 carbon (433U)	 navy (296C)	 off-white (off-white)
 olive (5743U)	 red (187C)	



OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Il materiale Softshell con membrana TPU è composto da tre strati. La membrana TPU microporosa al centro, rende il materiale allo stesso tempo traspirante e resistente all'acqua e al vento.



Traspirante-Permeabile al vapore acqueo

L'abbigliamento funzionale deve eliminare il sudore alla pelle nel minor tempo possibile e permettere la sua evaporazione. La permeabilità di un materiale viene misurata in grammi per metro quadro in 24 ore ($\text{g/m}^2/24 \text{ h}$). Più alto è questo valore, più permeabile è il tessuto.



Colonna d'acqua 1.500 mm

La capacità di resistere alla pressione dell' acqua, senza far entrare umidità attraverso il materiale, viene indicata in altezza colonna d'acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm.